

Aufbauempfehlungen für Türenbeschichtung mit Aidol Induline

System: Weiss grundiert, Innen, Wasserverdünnbar

GW 204 Spritzvariante	Füllende Spritzgrundierung mit chemischem Filmschutz. GW 204 Spritzgrundierung bildet den gut schleifbaren und hoch wetterbeständigen Vorlack im vorliegenden System. Airmix-Spritzen (Bohrung 9 - 11) mit ca. 90 – 120 bar Spritzdruck und max 1.2 bar Mantelluft. Trocknungszeit ca. 6 Stunden bei 20°C; 60% rel. Feuchte. Stapelbar nach ca. 24 Stunden bei 20°C; 60% rel. Feuchte. Mind. 3 weisse PU Schaum-Streifen zwischen die Türen legen, kein Karton zur Distanzhaltung verwenden.
-----------------------	---

Alle beschriebenen Materialien erhalten Sie bei COLORES Handels AG, Limmatstrasse 1, 8957 Spreitenbach, www.colores.ch.

Rr, 20. November 2007